

## MERICAN 116A/B 产品说明书

MERICAN 116A/B 是一种双组分下水管道修复用胶黏剂,即使在潮湿的表面也具有好的附着力,适用于污水管道的重建和密封,也适用于污水管道的短衬里修复。

### ● 产品特征

- ❖ 与玻璃纤维或聚酯纤维浸渍良好;
- ❖ 可在潮湿条件下使用;
- ❖ 固化物力学强度高,且韧性好;
- ❖ 固化物耐腐蚀性能优异;
- ❖ 对基材有良好的附着力。

### ● 应用

下水管道修复

### ● 树脂组份指标

	MERICAN 116A	MERICAN 116B
固含量(%) / 105°C, 3h	98±2	65±5
粘度(cps) / 25°C	200~600	200~600
色度	深琥珀色透明液体	无色透明液体
颜色	< 14	< 3
密度g/cm <sup>3</sup> , 20°C	1.2±0.1	1.5±0.1

### ● 操作性能

	MERICAN 116A:116B
混合比例 (体积比)	2:1
使用温度	15~40°C
凝胶时间/50g, 25°C	15min
表干时间/50g, 25°C	40min
固化时间/50g, 25°C	55min
邵氏硬度 D[min]	78

### ● 包装

	MERICAN 116A	MERICAN 116B
材 质	塑料桶	塑料桶
规 格	25kg/桶	15kg/桶
内 部	洁净, 无变形	洁净, 无变形

(注: 也可选其他包装)

### ● 贮存

- ❖ 储存期 12 个月, 避光条件下, 储存在温度 10°C~30°C 之间的干燥处。